

TECHNICKÝ LIST

DX10

FLATTENING ADDITIVE

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS



POPIS PRODUKTU

DX10 Flattening Additive is part of the Duxone repair system. It is formulated for use in all Duxone 2K Clears and 2K Topcoats. The amount of DX10 Flattening Additive used will determine the gloss level.

VLASTNOSTI

- Allows easy preparation of flat 2K topcoat colours and 2K clearcoats.
- Can be used on semi-flexible plastic parts.

ZOZNAM VÝROBKOV

- DX10 Flattening Additive

TECHNICKÝ LIST

DX10

FLATTENING ADDITIVE

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

Spracovanie - aplikácia



Dôrazne odporúčame používať pri aplikácii vhodné osobné ochranné pomôcky, aby sa zabránilo podráždeniu pokožky a očí.



Podklady musia byť pripravené v súlade s odporúčaniami uvedenými v TI pre vybraný spôsob lakovania.



2K Topcoat

The mixing ratios of the 2K Topcoats (including DX10 Flattening Additive) with Duxone activators will remain unchanged.

MIXING RULES FOR DUXONE 2K TOPCOAT

Flat colours:

- 100 % (1:1) of DX10 can be added.

Semi-gloss colours:

- 30-50 % of DX10 can be added.

2K Clears

The mixing ratios of the Clears (including DX10 Flattening Additive) with Duxone activators will remain unchanged.

MIXING RULES FOR DUXONE 2K CLEARCOATS

Flat clears:

- Mix clear with DX10 in weight ratio of 30/70 (clear / DX10) and activate afterwards.

Semi-gloss clears:

- Mix clear with DX10 in weight ratio 70/30 (clear / DX10) and activate afterwards.
- All other weight ratios with less than 70 % DX10 are allowed to obtain semi-gloss clears.

2K VOC Clears

The mixing ratios of the VOC Clears (including DX10 Flattening Additive) with Duxone VOC activators will change from 2:1 to 3:1 plus Thinner where required.

MIXING RULES FOR DUXONE 2K VOC CLEARCOATS

Flat clears:

- Mix clear with DX10 in weight ratio of 30/70 (clear / DX10) and activate afterwards.

Semi-gloss clears:

- Mix clear with DX10 in weight ratio 70/30 (clear / DX10) and activate afterwards.
- All other weight ratios with less than 70 % DX10 are allowed to obtain semi-gloss clears.



neurčená

VOC kompatibilný

Tento produkt nie je kompatibilný s VOC.

TECHNICKÝ LIST

DX10


FLATTENING ADDITIVE

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS


Výrobky

DX10 Flattening Additive

Miešanie výrobkov



Miešacie pomery so špeciálnymi prísadami sú dostupné v tabuľke miešania výrobkov na Colour Room a v špecifických TL.



DX10 Flattening Additive môže byť prelakovaný v priebehu 24 hodín, zmatované s matovacou pastou



Po použití vyčistiť s vhodným vodouriediteľným čistiacim prípravkom.

Poznámky

- Materiál musí mať pred použitím izbovú teplotu (+18-25°C).
- Výsledný stupeň matu závisí od spôsobu aplikácie. Mokrý nástrek dáva vyšší konečný lesk ako ľahký nástrek.

Pozrite príslušné karty bezpečnostných údajov pred použitím výrobku. Dodržujte bezpečnostné upozornenia na etikete výrobku.

Všetky ostatné výrobky uvedené v pracovnom postupe opravy sú z nášho sortimentu Duxone. Vlastnosti systému nemusia platiť, ak sa materiál z nášho sortimentu používa v kombinácii s inými materiálmi alebo prísadami, ktoré nepatria do nášho sortimentu Duxone, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

Len pre profesionálne použitie! Informácie uvedené v tomto dokumente boli nami starostlivo vybrané a usporiadané. Sú založené na našich najlepších poznatkoch k téme k dátumu vydania. Informácie sú uvedené len na informačné účely. Nenesieme zodpovednosť za ich správnosť, presnosť a úplnosť. Rozhodnutie o vhodnosti použitia uvedeného materiálu na zamýšľaný účel, po prečítaní týchto informácií, s ohľadom na ich aktuálnosť, je na samotnom užívateľovi. V týchto informáciách uvedené duševné vlastníctvo, vrátane patentov, ochranných známk a autorských práv, je chránené. Všetky práva vyhradené. Príslušné bezpečnostné listy výrobkov a varovania zobrazené na etikete výrobku je potrebné dodržiavať. Vyhradujeme si právo zmeniť a/alebo ukončiť platnosť všetkých vyššie uvedených informácií alebo ich časti kedykoľvek podľa svojho uváženia, bez predchádzajúceho upozornenia a nenesieme žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu informácií. Všetky pravidlá uvedené v tomto článku sa použijú podobne aj pre všetky budúce zmeny a doplnenia.