

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

DX1060

1K PLASTIC PRIMER

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS



POPIS PRODUKTU

DX1060 1K Plastic Primer is part of the Duxone repair system. It is a VOC compliant primer formulated to create excellent adhesion with the uncoated plastic substrate. It comes ready to use and is easy to apply.

VLASTNOSTI

- Ready to use
- Simple to apply
- Suitable for use on uncoated, degreased exterior plastic parts
- VOC compliant

ZOZNAM VÝROBKOV

- DX1060 1K Plastic Primer

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

DX1060


1K PLASTIC PRIMER

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS


Spracovanie - aplikácia ŠTANDARD



Dôrazne odporúčame používať pri aplikácii vhodné osobné ochranné pomôcky, aby sa zabránilo podráždeniu pokožky a očí.



Nové vonkajšie autodiely z bežných plastov je potrebné najskôr temperovať 60 minút pri teplote +60 až 65°C / potom na prvé čistenie použite ultrajemnú brúsnu rohož namočenú v čističi plastov / na konečné čistenie použite utierku s čističom plastov.
Opravy vonkajších plastových dielov vozidiel, očistené a obrúsené



Pripravené na použitie



neurčená



	Striekacia tryska	Striekač tlak	
Konvenčná (RP)	1.2 - 1.3 mm	1.5 - 2 bar	vstupný tlak
HVLP	1.3 - 1.4 mm	0.7 bar	výstupný tlak

Pozri pokyny výrobcu




1 normálny nástrek

konečné odvetranie: 10 min



20 °C	10 min



Vhodný Surfacer
Putty

VOC kompatibilný

Tento sortiment výrobkov je mimo rozsahu VOC-smernice

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

DX1060


1K PLASTIC PRIMER



Produkty

DX1060 1K Plastic Primer

Miešanie výrobkov



Miešacie pomery so špeciálnymi prísadami sú dostupné v tabuľke miešania výrobkov na Colour Room a v špecifických TL.



1 - 2 μm



Po použití vyčistiť s vhodným vodouriediteľným čistiacim prípravkom.

Poznámky

- Materiál musí mať pred použitím izbovú teplotu (+18-25°C).
- Pred použitím premiešať.
- Pred použitím dôkladne premiešajte.
- DX1060 can be tinted with maximum 5% DUXONE Tints.
- Degrease AAS, ABS, PC and PVC with a correct final cleaner/degreaser.
For PA, EP and PUR do not use DX1060.
For PP and POM flame treatment is needed.

Pozrite príslušné karty bezpečnostných údajov pred použitím výrobku. Dodržujte bezpečnostné upozornenia na etikete výrobku.

Všetky ostatné výrobky uvedené v pracovnom postupe opravy sú z nášho sortimentu Duxone. Vlastnosti systému nemusia platiť, ak sa materiál z nášho sortimentu používa v kombinácii s inými materiálmi alebo prísadami, ktoré nepatria do nášho sortimentu Duxone, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

Len pre profesionálne použitie! Informácie uvedené v tomto dokumente boli nami starostlivo vybrané a usporiadané. Sú založené na našich najlepších poznatkoch k téme k dátumu vydania. Informácie sú uvedené len na informačné účely. Nenesieme zodpovednosť za ich správnosť, presnosť a úplnosť. Rozhodnutie o vhodnosti použitia uvedeného materiálu na zamýšľaný účel, po prečítaní týchto informácií, s ohľadom na ich aktuálnosť, je na samotnom užívateľovi. V týchto informáciách uvedené duševné vlastníctvo, vrátane patentov, ochranných známk a autorských práv, je chránené. Všetky práva vyhradené. Príslušné bezpečnostné listy výrobkov a varovania zobrazené na etikete výrobku je potrebné dodržiavať. Vyhradzuje si právo zmeniť a/alebo ukončiť platnosť všetkých vyššie uvedených informácií alebo ich časti kedykoľvek podľa svojho uváženia, bez predchádzajúceho upozornenia a nenesieme žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu informácií. Všetky pravidlá uvedené v tomto článku sa použijú podobne aj pre všetky budúce zmeny a doplnenia.