

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

DX1062

2K PRODUCTIVE VOC SURFACER

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS



POPIS PRODUKTU

DX1062 2K Productive Surfer is part of the Duxone repair system. It is a VOC compliant, medium grey surfer that dries extremely fast, and can be sanded quickly, while delivering an outstanding appearance. It is easy to sand, even days after application. It is suitable for overcoating with Duxone topcoats.

VLASTNOSTI

- Simple to apply
- Short flash-off times
- Superb filling properties
- Easy sanding, wet or dry, after 1 hour
- VOC compliant

ZOZNAM VÝROBKOV

- DX1062 2K Productive VOC Surfer
- DX1020 HS Activator Standard
- DX1024 HS Activator Fast
- DX32 Thinner Fast
- DX34 Thinner Standard

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

DX1062


2K PRODUCTIVE VOC SURFACER

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

Spracovanie - aplikácia ŠTAND. LAKOVANIE



Dôrazne odporúčame používať pri aplikácii vhodné osobné ochranné pomôcky, aby sa zabránilo podráždeniu pokožky a očí.



Oceľ, pozinkovaná oceľ alebo mäkký hliník, obrúsené a očistené a prelakované s Wash Primer
Staré alebo továrenské lakovanie dobre obrúsené a očistené
Továrenský základ (katoforéza), obrúsený a očistený
Povrchy ošetrené 2K polyesterovými produktami a následne jemne zbrúsené.
Sklenými vláknami vystužené polyesterové podklady, bez separátorov, očistené a prebrúsené.



	Spot & panel repair		Štand. lakovanie	
	Objemovo	Váhovo	Objemovo	Váhovo
DX1062	4	100	4	100
DX1020	-	-	1	19
DX1024	1	19	-	-
DX32 / DX34	5 - 10 %	8	5 - 10 %	8



Doba spracovateľnosti pri 20°C: 30 min - 1 hod.



2 - 3 nástreky

medziodvetranie a konečné odvetranie: 5 min - 10 min



	DX1024	DX1020
20 °C	1 hod.	1 hod. - 2 hod.
60 - 65 °C	20 min	30 min



P400 - P500



Podkladová farba + priehľadný lak
2K krycia farba

VOC kompatibilný

2004/42/IIB(c)(540) 540: Hraničná hodnota EU pre tento výrobok v zmesi pripravenej na striekanie (produktová kategória IIB.(c)) je max. 540g/l VOC. Hodnota VOC tohto výrobku v zmesi pripravenej na použitie je max. 540 g/l.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

DX1062

2K PRODUCTIVE VOC SURFACER

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

Produkty

DX1062 2K Productive VOC Surfacers


DX1020 HS Activator Standard

DX1024 HS Activator Fast


DX32 Thinner Fast

DX34 Thinner Standard


Miešanie výrobkov



Miešacie pomery so špeciálnymi prísadami sú dostupné v tabuľke miešania výrobkov na Colour Room a v špecifických TL.



DIN 4: 22 - 25 s pri teplote 20°C



50 - 100 µm



Po použití vyčistiť s vhodným vodouriediteľným čistiacim prípravkom.

Poznámky

- Materiál musí mať pred použitím izbovú teplotu (+18-25°C).
- Zvyšok materiálu pripraveného na striekanie sa nemôže vrátiť do pôvodného obalu.
- Pri izolovaní opravovaných miest sa najlepšie výsledky dosahujú pri strednej hrúbke suchej vrstvy plniča 80-120 µm v 2 nástrekoch, po sušení cez noc alebo po urýchlennom sušení IR-žiaričom. Na kritických podkladoch, ak sú vyžadované prípravné práce, musia byť diely prekryté po celom povrchu.
- Ponechajte dostatočný čas na zohriatie na teplotu opravovaného dielu.
- If applied over thermoplastic acrylic finishes, complete panel or overall car has to be treated. Spot repairing or sand throughs of the primer can result in spot marking or lifting when applying basecoat.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

DX1062

2K PRODUCTIVE VOC SURFACER



Pozrite príslušné karty bezpečnostných údajov pred použitím výrobku. Dodržujte bezpečnostné upozornenia na etikete výrobku.

Všetky ostatné výrobky uvedené v pracovnom postupe opravy sú z nášho sortimentu Duxone. Vlastnosti systému nemusia platiť, ak sa materiál z nášho sortimentu používa v kombinácii s inými materiálmi alebo prísadami, ktoré nepatria do nášho sortimentu Duxone, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

Len pre profesionálne použitie! Informácie uvedené v tomto dokumente boli nami starostlivo vybrané a usporiadané. Sú založené na našich najlepších poznatkoch k téme k dátumu vydania. Informácie sú uvedené len na informačné účely. Nenesieme zodpovednosť za ich správnosť, presnosť a úplnosť. Rozhodnutie o vhodnosti použitia uvedeného materiálu na zamýšľaný účel, po prečítaní týchto informácií, s ohľadom na ich aktuálnosť, je na samotnom užívateľovi. V týchto informáciách uvedené duševné vlastníctvo, vrátane patentov, ochranných známk a autorských práv, je chránené. Všetky práva vyhradené. Príslušné bezpečnostné listy výrobkov a varovania zobrazené na etikete výrobku je potrebné dodržiavať. Vyhradzuje si právo zmeniť a/alebo ukončiť platnosť všetkých vyššie uvedených informácií alebo ich časti kedykoľvek podľa svojho uváženia, bez predchádzajúceho upozornenia a nenesieme žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu informácií. Všetky pravidlá uvedené v tomto článku sa použijú podobne aj pre všetky budúce zmeny a doplnenia.