

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

DX61

1K PRIMER-SURFACER

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS



POPIS PRODUKTU

DX61 1K Primer-Surfacer is part of the Duxone repair system. It is a grey, chromate-free acid wash primer-surfacer that is formulated for use directly on steel, galvanised steel and aluminium. Its good flow delivers smooth application, and it's applied wet-on-wet. It provides excellent corrosion protection.

VLASTNOSTI

- Simple to apply
- Dries quickly
- Suitable for dry sanding after 1 hour or 1.5 hours air drying
- Can be used as a primer, or as a primer-surfacer


ZOZNAM VÝROBKOV

- DX61 1K Primer-Surfacer
- DX32 Thinner Fast
- DX34 Thinner Standard
- DX36 Thinner Slow

Spracovanie - aplikácia ŠTANDARD



Dôrazne odporúčame používať pri aplikácii vhodné osobné ochranné pomôcky, aby sa zabránilo podráždeniu pokožky a očí.



Čistá oceľ obrúsená a očistená
Galvanizované oceľové panely alebo mäkký hliník, očistené a obrúsené.
Povrchy ošetrené 2K polyesterovými produktami a následne jemne zbrúsené.
Staré alebo továrenské lakovanie dobre obrúsené a očistené
Továrenský základ (katodóza), obrúsený a očistený



	Spot & panel repair		Štand. lakovanie		Veľká plocha	
	Objemovo	Váhovo	Objemovo	Váhovo	Objemovo	Váhovo
DX61	2	100	2	100	2	100
DX32	1	40	-	-	-	-
DX34	-	-	1	41	-	-
DX36	-	-	-	-	1	41



	Striekacia tryska	Striekač tlak	
Konvenčná (RP)	1.3 - 1.5 mm	1.8 - 2 bar	vstupný tlak
HVLP	1.3 - 1.5 mm	0.7 bar	výstupný tlak

Pozri pokyny výrobcu



Základ		Základový plnič	
1 nástreč	konečné odvetranie: 10 min - 15 min	1 - 2 nástreky	s medziodvetraním: 5 min konečné odvetranie: 15 min - 8 hod.



Základ	Základový plnič
2K Surfacer	2K krycia farba Duxone Basecoat + Priehľadný lak

VOC kompatibilný

Tento produkt nie je kompatibilný s VOC.

Produkty


DX61 1K Primer-Surfacer

DX32 Thinner Fast


DX34 Thinner Standard

DX36 Thinner Slow


Miešanie výrobkov



Miešacie pomery so špeciálnymi prísadami sú dostupné v tabuľke miešania výrobkov na Colour Room a v špecifických TL.



DIN 4: 18 - 20 s pri teplote 20°C



15 µm na nástrek



Po použití vyčistiť s vhodným vodouriediteľným čistiacim prípravkom.

Poznámky

- Používajte iba plastové alebo vnútorne upravené plechovky.
- Suché brúsenie dovolené len pre jemné prebrúsenie.
- Neprepracovávať s polyester-, epoxy- alebo vodouriediteľnými produktami.
- Materiál musí mať pred použitím izbovú teplotu (+18-25°C).
- Ponechajte dostatočný čas na zohriatie na teplotu opravovaného dielu.
- Nevhodné pre aplikovanie na termoplastické lakovanie.
- Maximálny čas pred prelakovaním je 8 hodín.
- Môže byť použitý ako Primer-Surfacer na malé prebrúsené miesta a ihneď prekrytý s Duxone Basecoat + priehľadný lak alebo 2K krycou farbou

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

DX61

1K PRIMER-SURFACER

DUXONE[®]
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

Pozrite príslušné karty bezpečnostných údajov pred použitím výrobku. Dodržujte bezpečnostné upozornenia na etikete výrobku.

Všetky ostatné výrobky uvedené v pracovnom postupe opravy sú z nášho sortimentu Duxone. Vlastnosti systému nemusia platiť, ak sa materiál z nášho sortimentu používa v kombinácii s inými materiálmi alebo prísadami, ktoré nepatria do nášho sortimentu Duxone, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

Len pre profesionálne použitie! Informácie uvedené v tomto dokumente boli nami starostlivo vybrané a usporiadané. Sú založené na našich najlepších poznatkoch k téme k dátumu vydania. Informácie sú uvedené len na informačné účely. Nenesieme zodpovednosť za ich správnosť, presnosť a úplnosť. Rozhodnutie o vhodnosti použitia uvedeného materiálu na zamýšľaný účel, po prečítaní týchto informácií, s ohľadom na ich aktuálnosť, je na samotnom užívateľovi. V týchto informáciách uvedené duševné vlastníctvo, vrátane patentov, ochranných známk a autorských práv, je chránené. Všetky práva vyhradené. Príslušné bezpečnostné listy výrobkov a varovania zobrazené na etikete výrobku je potrebné dodržiavať. Vyhradujeme si právo zmeniť a/alebo ukončiť platnosť všetkých vyššie uvedených informácií alebo ich časti kedykoľvek podľa svojho uváženia, bez predchádzajúceho upozornenia a nenesieme žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu informácií. Všetky pravidlá uvedené v tomto článku sa použijú podobne aj pre všetky budúce zmeny a doplnenia.