

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

DX80

UNIVERSAL PUTTY

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS



POPIS PRODUKTU

DX80 Universal Putty is part of the Duxone repair system. It is a 2K VOC compliant, beige filling putty that adheres very well to bare metal and other common substrates. Designed for use with the universal activator.

VLASTNOSTI

- Simple to apply
- Easy to sand
- Delivers smooth, uniform surface
- Suitable for IR drying
- VOC compliant

ZOZNAM VÝROBKOV

- DX80 Universal Putty
- BPO Hardener Paste Red

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

DX80


UNIVERSAL PUTTY

DUXONE[®]
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

Spracovanie - aplikácia ŠTAND. LAKOVANIE



Dôrazne odporúčame používať pri aplikácii vhodné osobné ochranné pomôcky, aby sa zabránilo podráždeniu pokožky a očí.



Čistá oceľ obrúsená a očistená
Pozinkovaná oceľ alebo hliník, očistené a obrúsené
Staré alebo továrenské lakovanie dobre obrúsené a očistené
Povrchy ošetrené 2K polyesterovými produktami a následne jemne zbrúsené.
Sklené vlákno spevnené polyesterovými zložkami, bez uvoľňovacích činidiel, očistené a obrúsené
Fully cured 2K Surfacer or 2K Epoxy Primer-Surfacer sanded and cleaned



	Low temp.		Std temp.	
	Objemovo	Váhovo	Objemovo	Váhovo
DX80	100 %	100	100 %	100
BPO RED	1 - 2 %	0.7 - 1	1 %	0.7



Doba spracovateľnosti pri 20°C: 4 min - 5 min



Naneste hladkú súvislú vrstvu ihneď po premiešaní, aby ste predišli zavzdušneniu.



	BPO RED
20 °C	15 min - 20 min



Návod na použitie pre krátkovlnné IR sušiacie zariadenie
Polovičný výkon: 2 - 3 min



Hrubé brúsenie P80 - P120
Finálne brúsenie P180 - P240



Sprayputty (okrem pozinkovaných dielov)
Základ
Základový plnič
Základný náter
Ak je potrebný jemný Putty, aplikujte ten istý produkt znova.

VOC kompatibilný

2004/42/II(b)(250) 150: Hraničná hodnota EU pre tento výrobok v zmesi pripravenej na striekanie (produktová kategória IIB.(b)) je max. 250g/l VOC. Hodnota VOC tohto výrobku v zmesi pripravenej na použitie je max. 150 g/l.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

DX80

UNIVERSAL PUTTY

DUXONE[®]
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

Produkty

DX80 Universal Putty

BPO Hardener Paste Red



Po použití vyčistiť s vhodným rozpúšťadlovým čistiacim riedidlom.

Poznámky

- Nepridávajte viac tužidla, ako je doporučené, aby ste zabránili tvorbe škvŕn.
- Nenanášajte na 1K základ, príľnavostný základ alebo na termoplastické lakovanie.
- Nebrúste za mokra.
- Reakčná teplota by mala byť najmenej +5°C.

Pozrite príslušné karty bezpečnostných údajov pred použitím výrobku. Dodržujte bezpečnostné upozornenia na etikete výrobku.

Všetky ostatné výrobky uvedené v pracovnom postupe opravy sú z nášho sortimentu Duxone. Vlastnosti systému nemusia platiť, ak sa materiál z nášho sortimentu používa v kombinácii s inými materiálmi alebo prísadami, ktoré nepatria do nášho sortimentu Duxone, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

Len pre profesionálne použitie! Informácie uvedené v tomto dokumente boli nami starostlivo vybrané a usporiadané. Sú založené na našich najlepších poznatkoch k téme k dátumu vydania. Informácie sú uvedené len na informačné účely. Nenesieme zodpovednosť za ich správnosť, presnosť a úplnosť. Rozhodnutie o vhodnosti použitia uvedeného materiálu na zamýšľaný účel, po prečítaní týchto informácií, s ohľadom na ich aktuálnosť, je na samotnom užívateľovi. V týchto informáciách uvedené duševné vlastníctvo, vrátane patentov, ochranných známk a autorských práv, je chránené. Všetky práva vyhradené. Príslušné bezpečnostné listy výrobkov a varovania zobrazené na etikete výrobku je potrebné dodržiavať. Vyhradujeme si právo zmeniť a/alebo ukončiť platnosť všetkých vyššie uvedených informácií alebo ich časti kedykoľvek podľa svojho uváženia, bez predchádzajúceho upozornenia a nenesieme žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu informácií. Všetky pravidlá uvedené v tomto článku sa použijú podobne aj pre všetky budúce zmeny a doplnenia.